

**LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO**

À Firma

**WINNER IND. DE DESCARTÁVEIS, LTDA.(054215850001-37  
RUA MACAÚBA, LOTE 1  
ÁGUAS CLARAS  
71.928-180- TAGUANTIGA - DF - BRASIL**

**Entrada: 7600/2018**

**Data de Recepção das Amostras : 2018/07/09**

**Observações**

**N. Amostras - V/Referência**

12305/2018 - SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50

**Ensaio Requeridos**

Resistência à rotura e alongamento (método da tira)


Capote/Avental Estéril Descartável - SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50

Os resultados foram transcritos do relatório nº 6437/2018

- Os ensaios foram realizados entre a data 2018/07/09 e 2018/07/10.

V.N.FAMALICÃO, 11 de Julho de 2018

COORDENADOR  
DO LABORATÓRIO



(Engª Ana Paula Fonte)

**NOTAS:**

- Os resultados deste relatório foram obtidos segundo os procedimentos descritos no manual da Qualidade do CITEVE e referem-se apenas às amostras submetidas a ensaios, acima referenciadas.
- O relatório de ensaios não pode ser parcialmente reproduzido sem autorização do CITEVE.
- Os ensaios assinalados com \* não estão incluídos no âmbito da acreditação deste laboratório
- l.q - limite de quantificação                      l.d. - limite de detecção                      n.d. - não detectado
- As amostras são armazenadas durante 6 meses, após a data de entrada, com exceção dos produtos químicos que são armazenadas por um mês.

**LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO**

<u>No. da Amostra</u>	<u>V/ Referência</u>	<u>Descrição da Amostra</u>
12305 /2018	SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50	Amostras de tecido não têxtil

**Ensaio/Norma:** \* **RESISTÊNCIA À ROTURA E ALONGAMENTO (MÉTODO DA TIRA) / ISO 9073-3**

**Resultados**

**LONGITUDINAL**

Valor médio da força (N)	63,2
C.V. (%)	2,7
Valor médio do alongamento (%)	115,0
C.V. (%)	6,8

**TRANSVERSAL**

Valor médio da força (N)	103,9
C.V. (%)	3,0
Valor médio do alongamento (%)	108,5
C.V. (%)	8,0

**Condições de Ensaio**

Ambiente condicionado:  
20+/-2°C e 65+/-4% H.R.