

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO



À Firma

**WINNER IND. DE DESCARTÁVEIS, LTDA.(054215850001-37
RUA MACAÚBA, LOTE 1
ÁGUAS CLARAS
71.928-180- TAGUANTIGA - DF - BRASIL**

Entrada: 5328/2018

Data de Recepção das Amostras : 2018/06/14

Observações

N. Amostras - V/Referência

8662/2018 - SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50


Ensaaios Requeridos

Resistência ao rebentamento
Campo Cirúrgico Descartável - SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50

- Os ensaios foram realizados entre a data 2018/06/14 e 2018/06/21.

V.N.FAMALICÃO, 21 de Junho de 2018

COORDENADOR
DO LABORATÓRIO



(Engª Ana Paula Fonte)

NOTAS:

- Os resultados deste relatório foram obtidos segundo os procedimentos descritos no manual da Qualidade do CITEVE e referem-se apenas às amostras submetidas a ensaios, acima referenciadas.
- O relatório de ensaios não pode ser parcialmente reproduzido sem autorização do CITEVE.
- Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação deste laboratório
- l.q - limite de quantificação l.d. - limite de detecção n.d. - não detectado
- As amostras são armazenadas durante 6 meses, após a data de entrada, com exceção dos produtos químicos que são armazenadas por um mês.

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO

No. da Amostra

8662 /2018

V/ Referência

SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50

Descrição da Amostra

Amostras de tecido não têxtil

Ensaio/Norma: *RESISTÊNCIA AO REBENTAMENTO / EN ISO 13938-1:1999*

Resultados

Valor médio do rebentamento (kN/m2=kPa)	Húmido 221
Valor médio do alongamento (mm)	11

Condições de Ensaio

Tempo de rotura - 20+/-5s

Nº de provetes testados - 5

Estado dos provetes - Húmidos

Área testada - 7,3 cm2

Equipamento: Auto-burst

Modelo M229