

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO



À Firma

**WINNER IND. DE DESCARTÁVEIS, LTDA.(054215850001-37
RUA MACAÚBA, LOTE 1
ÁGUAS CLARAS
71.928-180- TAGUANTIGA - DF - BRASIL**

Entrada: 7587/2018

Data de Recepção das Amostras : 2018/07/09

Observações

N. Amostras - V/Referência

12275/2018 - SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50

Ensaíos Requeridos

Resistência ao rebentamento


Capote/Avental Estéril Descartável - SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50

Os resultados foram transcritos do relatório nº 6557/2018

- Os ensaios foram realizados entre a data 2018/07/09 e 2018/07/10.

V.N.FAMALICÃO, 11 de Julho de 2018

COORDENADOR
DO LABORATÓRIO



(Engª Ana Paula Fonte)

NOTAS:

- Os resultados deste relatório foram obtidos segundo os procedimentos descritos no manual da Qualidade do CITEVE e referem-se apenas às amostras submetidas a ensaios, acima referenciadas.
- O relatório de ensaios não pode ser parcialmente reproduzido sem autorização do CITEVE.
- Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação deste laboratório
- l.q - limite de quantificação l.d. - limite de detecção n.d. - não detectado
- As amostras são armazenadas durante 6 meses, após a data de entrada, com exceção dos produtos químicos que são armazenadas por um mês.

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO

| <u>No. da Amostra</u> | <u>V/ Referência</u> | <u>Descrição da Amostra</u> |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 12275 /2018 | SMS/SSMMS/SSMMMS - Gramagem 50 | Amostras de tecido não têxtil |

Ensaio/Norma: *RESISTÊNCIA AO REBENTAMENTO / EN ISO 13938-1:1999*

Resultados

| | |
|--|---------------|
| Valor médio do rebentamento (kN/m ² =kPa) | Húmido 221 |
| Valor médio do alongamento (mm) | 11 |

Condições de Ensaio

Tempo de rotura - 20+/-5s
Nº de provetes testados - 5
Estado dos provetes - condicionados
Área testada - 7,3 cm²
Equipamento: Auto-burst
Modelo M229